



IMPRIMACIÓN SH-A METAL PRIMER



CÒDIGO	CAPACIDAD	ENVASE
10003101	700 ml	10 pcs
10003102	170 kg	4 pcs

La Imprimitación SH-A METAL PRIMER está destinado a reforzar la adhesión de caucho al metal. Imprimitación para preparar superficies metálicas para la aplicación de recubrimientos de caucho al usar los adhesivos SH-A 2002, SH-A 3003, SH-A 4004, SH-A 5005.

APLICACIÓN:

Engomado de superficies metálicas,
revestimiento de tambores.

CARACTERÍSTICAS

Base: CR - caucho policloropreno
Disolvente: fenol, butanona
Densidad específica: 0,85 Kg/dm³
Viscosidad dinámica: aprox. 500-700
mPa•s
Color: negro

RECOMENDACIONES

Temperatura da aplicacion: +10/ +40 °C
El tiempo de secado: aprox. 45-60 min
Consumo: 300 g/m² por capa,
Tecnología de la aplicación: 1 capa al metal
Plazo de validez: 2 años